

COLLE A PLAK



ISOLATION PHONIQUE SOUS CARRELAGE



LES «PLUS» PRODUIT

- Facile à appliquer au rouleau ou au peigne
- Préserve l'amovibilité des plaques lors de la pose



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

▼ COLLE DE MAINTIEN DES PLAQUES ACOUSTIQUES 586 LANKOPHONIC PLAK

DESCRIPTION DU PRODUIT

COLLE A PLAK est un auto-adhésif prêt à l'emploi, sans solvant, conçu spécialement pour la pose des plaques acoustique du système **586 LANKOPHONIC PLAK***.

DOMAINES D'APPLICATION

Supports admissibles

- **Sols** : intérieurs

Neufs

- Dalle béton armé
- Chape ciment
- Plancher béton
- Chape anhydrite primairisée avec 2 couches de **124 PROLIPRIM***

Rénovation

- Ancien carrelage ragréé
- Dalle semi-flexible ragréée
- Plancher bois ragréé
- Panneau bois CTBH-CTBX-OSB

Revêtements associés

- **586 LANKOPHONIC PLAK***

CARACTÉRISTIQUES

- **Présentation** : couleur blanche
- **Densité** : $1,10 \pm 0,1$
- **pH** : 8 ± 1
- **Extrait sec** : $47,5 \% \pm 2\%$
- **Classement** : ininflammable, non nocif
- **Composition** : dispersion de copolymères acryliques en phase aqueuse.

Caractéristiques d'utilisation ⁽¹⁾

Temps de gommage

- **Supports absorbants** : 20 min à 1 h
- **Supports non absorbants** : 4 h

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Les supports doivent être sains, solides, secs et le rester (humidité inférieure à 5%)
- Les supports doivent être propres, exempts de graisses et soigneusement dépoussiérés.
- L'état de surface doit être lisse, fin, régulier et présenter une porosité normale et homogène.
- Sur support CTB-H/CTB-X, appliquer **162 PRIMAPRENE PLUS***.
- Les supports, en fonction de leur état initial et de leur finalité d'utilisation devront être préparés par application d'un enduit de lissage (cf. DTU 53.1 et 2). Consulter les fiches techniques des primaires ainsi que des enduits de lissage et de ragréage.
- Sur anciens revêtements lisses et stables types PVC, dalles semi-flexibles, carrelages lisses : possibilité d'utiliser **COLLE A PLAK** sans dépose préalable. S'assurer du bon nettoyage de ce type de support par lessivage, rinçage et séchage impératif avant l'application de ragréage ou de **COLLE A PLAK**.

Préparation du produit

Homogénéiser la colle avant utilisation.

Application

- **COLLE A PLAK** s'applique de préférence au peigne TKB A1 ou au rouleau à poils courts à raison de 100 à 200 g/m².
- Observer un temps d'attente de 20 min à 1 h sur supports normalement absorbants, et de 4 h sur supports non absorbants, avant de mettre en place les plaques **586 LANKOPHONIC PLAK***.
- Le film humide passe de blanc à transparent quand il est sec, la pose des plaques peut alors commencer.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Appliquer entre +10°C et +25°C.
- Respecter impérativement le temps de séchage complet du film de colle.
- Une température trop basse retarde le séchage.
- Nettoyage des outils et colle fraîche à l'eau.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit.

(1) Valeurs déterminées en laboratoire, à 23°C et 50% d'humidité relative. * voir la Fiche Technique du produit

CONSOMMATION

- 100 à 200 g/m² selon porosité du support.

CONDITIONNEMENT

- Seau de 3 kg.

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri du gel et des fortes températures.

GARANTIE

- R.P fabricant.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique 2015 - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.

ParexGroup S.A. / Département Colles & Sols - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78

PAREX LANKO